



HAMMER FINISH

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - COLOR CARD

Στιλπνό μεταλλικό χρώμα που δίνει την εικόνα σφυρηλατημένης επιφάνειας

Hammered, glossy metallic paint



HAMMER FINISH

Στιλπνό μεταλλικό χρώμα που δίνει την εικόνα σφυρηλατημένης επιφάνειας

- Σφυρήλατο χρώμα
- Κορυφαία ποιότητα
- Μακροχρόνια προστασία
- Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες
- Πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα
- Παρέχει προστασία από σκουριά
- Στεγνώνει γρήγορα



Χρήση

Εσωτερική, Εξωτερική



Συσκευασίες

0.75L, 2.5L



Επιφάνεια Εφαρμογής

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, πόρτες ασανσέρ, κουπαστές διακοσμητικά μεταλλικά έπιπλα και μικροαντικείμενα.



Στέγνωμα

Επιφανειακό: 10-15 λεπτά
Σε βάθος: 2-3 ώρες



Μέθοδος Εφαρμογής

Πιστόλι, Πινέλο, Ρολό



Χρόνος Επαναβαφής

2-3 ώρες



Γιαλάδα

Γιαλιστερό



Απόδοση

6-8 m²/l



Προτεινόμενο σύστημα βαφής

RUST PRIMER (1 στρώση)
+ HAMMER FINISH
(1-2 στρώσεις)



Αραίωση

Εφαρμογή με πινέλο/ρολό:
15% v/v με X-22
Εφαρμογή με πιστόλι:
20% v/v με No.101

ΕΙΚΟΝΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ **ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

HAMMER FINISH

High gloss, metallic decorative and protective paint which when applied, gives the picture of a hammered surface

- Hammered textured metallic surface
- High Quality
- Long time protection
- Anticorrosive properties
- Very good mechanical properties
- Very good adhesion and elasticity
- Protects from rust
- Fast drying



Use

Interior, Exterior



Packing

0.75L, 2.5L



Surface

Every metal and wooden surface (all iron-constructions, doors, railings, machines, car bodies)



Drying time

To touch: 10-15min
Dry through: 2-3h



Application method

Gun, Brush, Roller



Recoating time

2-3 h



Gloss degree

Gloss, Satin



Coverage

6-8 m²/l



Recommended painting system

RUST PRIMER (1 layer)
+ HAMMER FINISH
(1-2 layers)



Thinning

Application with brush/roller:
15% v/v with X-22
Application with gun:
20% v/v with No.101

HAMMERED TEXTURED SURFACE

YEARS LASTING PROTECTION FOR
EVERY EXTERIOR AND INTERIOR **METAL**
SURFACE.

Προετοιμασία: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Μακροχρόνιες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
- Ισχυρή αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα
- Απόδοση: 8-10 m²/l
- Αραίωση: Πινέλο/Ρολό: 10% v/v με X-22, Πιστόλι: 15% με X-22

Προετοιμασία: ΠΡΟΣΦΥΣΗ




- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες αλουμινίου, γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες
- Αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετικές αντοχές
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Δε περιέχει μολύβδο και χρωμικά
- Απόδοση: 12-14 m²/l
- Αραίωση: 40% κατ' όγκο με διαλυτικό WASH PRIMER WP-112




8033
Ανοιχτό μπλε
Light blue



8035
Ενδιάμεσο μπλε
Medium blue



8037
Σκούρο μπλε
Dark blue



8039
Ανοιχτό γκρι
Light grey




8041
Πράσινο γκρι
Green Grey



8043
Ανοιχτό πράσινο
Light green



8045
Σκούρο πράσινο
Dark green



8047
Ασημί γκρι
Silver grey




8049
Ενδιάμεσο γκρι
Medium grey



8051
Μαύρο
Black



8053
Χρυσό
Gold



8055
Βιολετί
Violet




8057
Μπορντό
Bordeaux



8059
Κόκκινο
Red



8061
Χαλκός
Copper



8063
Καφέ
Brown



Εργοστάσιο
34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
(Διασταύρωση Ωρωπού/Μαρκόπουλου),
190 -11 Πολυδένδρι Αττικής

Τηλ: 22950 22146 - 149 / Fax: 22950 22124
email: sales@erlac.gr για εμπορικά θέματα
support@erlac.gr για τεχνικά θέματα

Factory
34th km. Athens-Lamia N.R.
(Oropos/Markopoulo Crossing),
GR-19011 Polydendri, Attikis, Greece

Tel: +30 22950 22146 - 149 / Fax: +30 22950 22124
email: exports@erlac.gr



HAMMER FINISH

Follow us :

 Er-Lac Paints

 @erlac.gr

 ER-LAC G.D. KOUTLIS S.A.

www.erlac.gr